

常州市英特玛柯橡塑科技有限公司

Changzhou Entermark Rubber-plastic Co., Ltd.

PP 微孔发泡剂

NC310 TA900 W618

一. 化学品名称

化学中文名： 碳酸盐类混合物

CAS NO. 144-55-8

分子式： RHCO_3

二. 主要理化指标

牌号	NC310	TA 900	W618
分解温度 (°C)	200-205	175-185	200-218
发气量 (ml/g)	110	160	80
平均粒径 (μm)	6-8	3-5	2-4mm
外观	白色粉末	淡黄色粉末	白色颗粒
水份	小于 0.5%	小于 0.5%	小于 0.5%

三. 产品特点

该系列发泡剂所采用的原料全是食品级，与 PP 相容性好，加工范围集中，适合 PP 发泡特性，其中 W618 是脱模性极好，不用经常拆洗。

适用的工艺： 挤出发泡 吹塑发泡

适用的产品： PP 板材、片材、棒材，吹塑瓶子

四. 贮存与包装

本系列发泡剂无臭、贮存性好，有自熄性。在常温下不分解，但须储存在阴凉、干燥的地方。远离热蒸汽管、火源，避免直接日晒。严禁与酸、碱直接接触！建议储存和混合区域有良好的通风条件，避免吸入粉尘，深度皮肤接触和咽下。

本系列发泡剂采用 25KG 每件包装，可根据客户不同需要采用袋装、纸箱装或纸桶装。使用本系列发泡剂时，如有少许粘手感，非受潮所致，而是本品性状，不影响使用。本系列发泡剂均为 4 吨一个批号，客户在使用同一批号时，只需先试一手小料确认无误，即可放心使用全批号发泡剂！

地址：常州市新北区通江中路 600 号
电话：0519-83182028
传真：0519-83182028
邮箱：Daisy_xmyang@yahoo.com.cn
网址：www.entermark.net

专业复合发泡剂制造商