

常州市英特玛柯橡塑科技有限公司

Changzhou Entermark Rubber-plastic Co., Ltd.

PC 微孔发泡剂

PC100

一. 化学品名称

化学中文名：唑类复合物

二. 主要理化指标

牌号	PC100
分解温度 (°C)	250-270
发气量 (ml/g)	170-180
平均粒径 (μm)	6-8
外观	白色粉末
水份	小于 0.5%

三. 产品特点

该系列发泡剂所采用的原料全是食品医药级，与 PC 和热塑性聚酯相容性好，分解温度与其加工温度范围匹配。

适用的工艺：挤出发泡 注塑发泡

适用的产品：PC 及聚酯类（如 PET/PBT 等）板材、片材、棒材，吹塑瓶类

四. 贮存与包装

本系列发泡剂无臭、贮存性好，有自熄性。在常温下不分解，但须储存在阴凉、干燥的地方。远离热蒸汽管、火源，避免直接日晒。严禁与酸、碱直接接触！建议储存和混合区域有良好的通风条件，避免吸入粉尘，深度皮肤接触和咽下。

本系列发泡剂采用 25KG 每件包装，可根据客户不同需要采用袋装、纸箱装或纸桶装。使用本系列发泡剂时，如有少许粘手感，非受潮所致，而是本品性状，不影响使用。本系列发泡剂均为 4 吨一个批号，客户在使用同一批号时，只需先试一手小料确认无误，即可放心使用全批号发泡剂！

地址：常州市新北区通江中路 600 号
电话：0519-83182028
传真：0519-83182028
邮箱：Daisy_xmyang@yahoo.com.cn
网址：www.entermark.net

专业复合发泡剂制造商